

REDCUARZO

Cargas minerales silíceas

Descripción

REDCUARZO, es una gama de cargas minerales silíceas naturales, de granulometrías seleccionada para la realización de las diferentes técnicas en pavimentos y revestimientos

Campos de Aplicación

- Todo tipo de morteros autonivelantes, multicapa y mortero seco.

Propiedades

- Áridos silíceos de granulometrías estudiadas y optimizadas para cada aplicación.
- Suministrados sin humedad.
- Buena repetitibilidad en granulometría entre suministros.

Granulometrías

	REDCUARZO 0,4		REDCUARZO 0,7	
Granulometría media	0,1 - 0,4 mm		0,3 - 0,7 mm	
Aplicación estándar	Preparación de morteros autonivelantes		Saturación de árido en técnica multicapa	
Tamiz	% Retenido	% Acumul.	% Retenido	% Acumul.
1			0,02	0,02
0,8	0	0	1,9	1,92
0,63	0,1	0,1		1,92
0,5	1	1,1	64,52	66,44
0,4	6,4	7,5		66,44
0,315	14,4	21,9	30,67	97,11
0,25	20,2	42	2,4	99,51
0,2	19,1	61,1	0,41	99,92
0,1	33,8	94,9	0,04	100
0,063	4,2	99,1	0	100
Fondo	0,9	100	0	

Las granulometrías de esta tabla son valores típicos indicativos, no especificaciones de suministro.

Notas de empleo

Siempre que se vayan a mezclar con un ligante epoxídico, de poliuretano o metacrilato, debe primero homogeneizarse el ligante y la mezcla de sus componentes antes de incorporar las cargas minerales.

Los áridos deben mantenerse siempre secos. Utilice siempre sacos completos ya que de otra forma no se asegura la homogeneidad de la granulometría.

Utilice cada tipo de árido para su aplicación recomendada.

Presentación

Se suministran en sacos de 25 Kg.

Condiciones de Almacenamiento

Los áridos **REDCUARZO** tienen un periodo de almacenamiento ilimitado si se mantienen en sus envases originales limpios y secos.

Seguridad e Higiene

Sigan las normas de seguridad recomendadas para el ligante que utilicen con cada árido. Protéjase del polvo con mascarilla.

NOTA: La información de esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio cuidadosamente controladas y en función de nuestras experiencias y conocimientos. Los datos sobre consumos son orientativos y deberán ser confirmados en obra. RED no puede aceptar responsabilidades directas, ni indirectas derivadas del uso incorrecto de sus productos. Esta información sustituye a las anteriores. Edición: 30/03/2018

RED S.L.- Avda. América, 26 - Pol. Ind, La Dehesilla 45210 Yuncos (Toledo)- Tfno. 925 896 537